



1. Nom du produit

X-Link-R

2. Fabricant

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Description du produit

UTILISATION DE BASE

X-Link-R est destiné à l'utilisation professionnelle seulement. Il s'agit d'un additif servant à catalyser et promouvoir la réticulation de Clear and Clean II.

AVANTAGES

- Formulation constante
- Pratique
- Polyvalent

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

X-Link-R est fabriqué d'éther monobutylique de dyéthylène glycol et d'aziridine polyfonctionnelle.

TYPES

X-Link-R est offert directement de l'usine en une seule formule.

FORMATS

X-Link-R est vendu en formats ½-fl oz (14,8 ml) et 2- fl oz (59 ml). Les deux formats sont vendus dans des contenants de plastique en polyéthylène haute densité.

4. Spécifications techniques

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Voir tableau 1.

5. Mode d'emploi

Utiliser X-Link-R comme additif seulement. Bien disperser dans Clear and Clean II avec un mélangeur électrique ou un bâton pendant au moins 2 minutes. Dans des conditions normales, 2 fl oz/gal (15,5 ml/L) devraient suffire.

PRÉCAUTIONS

X-Link-R est nocif et doit donc être manipulé avec grande prudence. Une quantité additionnelle de produit peut être nécessaire pour prolonger le temps de catalysation. NE PAS excéder 48 heures après la première catalysation ou 8 fl oz/gal (62 ml/L). Ce produit devrait être utilisé seulement par des professionnels qualifiés qui ont lu et compris les consignes d'utilisation. Avant d'utiliser quelque produit chimique que ce soit, lire son étiquette et la Fiche signalétique.

NETTOYAGE

Si le produit est renversé, essuyer les surfaces souillées avec un linge absorbant. Déplier tout chiffon imbibé de X-Link-R pour qu'il sèche à l'air libre avant de le jeter.

6. Disponibilité et prix

DISPONIBILITÉ

X-Link-R est disponible auprès de détaillants Wood Kote reconnus ou directement du fabricant. Une liste de distributeurs est disponible auprès du fabricant et est affichée sur le site Web du fabricant.

PRIX

L'information sur les prix est disponible auprès des détaillants Wood Kote ou auprès du fabricant.

7. Garantie

X-Link-R est vendu sans garantie outre le fait que Wood Kote garantit que le produit a été fabriqué selon les spécifications fournies ici. À moins que Wood Kote ne garantisse, par écrit, des produits précis dans le cadre d'un projet donné, la responsabilité de Wood Kote se limite aux coûts de remplacement du produit. Aux meilleurs des connaissances de Wood Kote, l'information présentée dans ce



X-Link-R

document est exacte ou elle a été obtenue par Wood Kote auprès de sources jugées exactes par Wood Kote. Wood Kote Products Inc n'assume aucune responsabilité légale relativement à l'utilisation de ou la confiance en cette information.

8. Entretien

ENTREPOSAGE

Entreposer dans le contenant original, bien fermé, à l'abri de la lumière et à une température de 32-110°F (0-43°C).

ÉLIMINATION

Se défaire du produit conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

9. Services techniques

De l'information additionnelle est disponible directement auprès du fabricant ou sur le site Web du fabricant.

10. Systèmes de classement

- Catalogue de produits Wood Kote
- Renseignements additionnels disponibles auprès du fabricant
- www.woodkote.com

A

Propriétés physiques - tableau 1

Mfr No	APPARENCE	COV gm/L	POINT D'INFLAMMABILITÉ
608	TRANSPARENT	Exempt (519)	224.6°F (107°C)

Page laissée blanche par expès.

A