



1. Nom du produit

Jel'd Poly Kote 275

2. Fabricant

WOOD KOTE PRODUCTS INC
8000 NE 14th PI (97211)
PO Box 17192
Portland OR 97217
Tel: (800) 843-7666 (USA & Canada)
Tel: (503) 285-8371
Fax: (503) 285-8374
info@woodkote.com
www.woodkote.com

3. Description du produit

UTILISATION DE BASE

Jel'd Poly Kote 275 est destiné à l'utilisation professionnelle seulement. Il est formulé pour les surfaces de bois d'intérieur, particulièrement celles qui ne sont pas soumises à l'usure ou celles qui sont difficiles à enduire avec les produits ordinaires, notamment plafonds, bibliothèques, rampes et panneaux. Il a une faible teneur en solides et dégage une faible odeur. Jel'd Poly Kote 275 s'applique sur le bois nu, décoloré ou teint. Il est compatible avec plusieurs autres produits Wood Kote. Consulter le *Tableau de compatibilité des produits et du temps de séchage recommandé*. Jel'd Poly Kote 275 se conforme aux exigences des normes d'émission des enduits de maintenance architecturale et industrielle de la Environmental Protection Agency (EPA) pour les composés organiques volatils (COV) (en vigueur le 13 septembre 1999). Jel'd Poly Kote 275 se conforme à la réglementation 1113 du SCAQMD de la Californie (en vigueur le 6 juin 2006).

AVANTAGES

- Facile à appliquer
- Séchage rapide
- Ne coule pas, ne bave pas
- Aucun outil d'application à nettoyer

RENDEMENT

Une application de Jel'd Poly Kote 275 couvre environ 1200-1500 sq ft/gal (29,4-36,8 m²/L). Pour de meilleurs résultats, appliquer de 6-12 couches.

COMPOSITION ET PROPRIÉTÉS

Jel'd Poly Kote 275 est un polyuréthane gélatineux formulé à partir de polyuréthane et de résines alkydes, qui s'applique par frottement. Ce produit est destiné à une utilisation sans dilution. Pour diluer ce produit, utiliser du PolySolvent (essence minérale) ou, si le règlement en vigueur exige un diluant sans COV, utiliser du AceThin (acétone), ou OxyThin (PCBTF).

TYPES

Jel'd Poly Kote 275 est offert directement de l'usine en une seule formule.

FORMATS

Jel'd Poly Kote 275 est vendu en contenants métalliques de 12-fl oz (335 ml), 32-fl oz (946 ml), 1-Gal (3,8 L), 5-Gal (19 L) et 55-Gal (208,5 L).

4. Spécifications techniques

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Voir tableau 1.

5. Mode d'emploi

Les spécifications et recommandations d'emploi complètes sont disponibles auprès du fabricant.

TRAVAIL PRÉPARATOIRE

Qualifications des ouvriers

Tous les travaux doivent être effectués par des ouvriers qualifiés qui ont de l'expérience dans ce type de travail, sous la direction d'un contremaître compétent.

Échantillons

Pour chaque programme de finition répertorié, fournir au moins deux morceaux de 8-1/2"x11" (19x24,6 cm) pour approbation. S'il est évident qu'il risque d'y avoir d'importantes variations dues aux conditions, créer un nombre suffisant d'échantillons pour indiquer les paramètres des variations. Les échantillons portant l'inscription



«approuvé» et acceptés par l'architecte/conseiller établiront les normes à respecter pour tout travail semblable exécuté tout au long du projet.

Inspection

S'assurer de maintenir toutes les surfaces à traiter à une température de 45-80°F (7-27°C) durant l'application et le durcissement. S'assurer que toutes les surfaces à traiter sont propres et sèches. Utiliser un hydromètre électrique pour vérifier toutes les surfaces de bois. Ne pas procéder à l'application si le taux d'humidité est supérieur à 15%, à moins d'avoir l'autorisation écrite de l'architecte/conseiller.

Préparation de la surface

Poncer toutes les surfaces de bois, dans le sens du grain du bois, avec un abrasif dont le grès est spécifié dans les tableaux de finition (généralement entre 80-220). Poncer jusqu'à la disparition des marques d'usinage et de colle et jusqu'à ce que chaque essence de bois présente une surface uniformément lisse sans zones rugueuses ni brunissures. Enlever toute poussière de ponçage de la surface à traiter et de l'aire de travail.

APPLICATION

Jel'd Poly Kote 275 est destiné à une application manuelle en atelier ou sur le chantier, avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Appliquer d'abord le produit avec des





mouvements circulaires et ensuite enlever l'excès en essuyant dans le sens du grain du bois. Appliquer chaque couche à une épaisseur du feuil frais de 0.001" (0,0224 mm) de façon à ce que chaque application présente un lustre uniforme et soit exempte de coulures, rideaux, bulles ou autres défauts qui nuiraient à l'apparence ou au rendement. NE PAS poncer entre les couches.

PRÉCAUTIONS

Pour les applications sur le chantier, s'assurer que le format du contenant ne supplante pas les règlements sur les COV en vigueur. S'assurer que les conditions sur le chantier permettent une ventilation adéquate et ne présentent aucun risque d'incendie et aucun risque pour la santé. Jel'd Poly Kote 275 jaunira avec le temps et avec l'exposition à la lumière. Il n'est donc PAS recommandé d'appliquer Jel'd Poly Kote 275 sur des surfaces blanches ou pastel. S'assurer que toute teinture appliquée avant Jel'd Poly Kote 275 est complètement sèche, sinon les solvants dans Jel'd Poly Kote 275 risquent de soulever la teinture. Jel'd Poly Kote 275 a une faible teneur en solides et il faut au moins trois applications pour égaler une application de polyuréthane

appliqué au pinceau. Ce produit a été testé sur un nombre limité de substrats (et enduits). De plus, un nombre très restreint d'enduits a été testé sur ce produit. L'utilisateur a la responsabilité de vérifier l'aptitude et la performance du produit pour une utilisation donnée. En règle générale, Wood Kote recommande de tester le programme de finition entier sur un substrat comparable avant de l'utiliser dans le cadre d'un projet. Ce produit devrait être appliqué seulement par des professionnels qualifiés qui ont lu et compris les consignes d'utilisation. Avant d'utiliser quelque produit chimique que ce soit, lire son étiquette et la Fiche signalétique.

NETTOYAGE

Nettoyer outils et surfaces avec un linge absorbant et du PolySolvent ou, si le règlement en vigueur exige un diluant sans COV, utiliser du AceThin.

6. Disponibilité et prix

DISPONIBILITÉ

Jel'd Poly Kote 275 est disponible auprès de détaillants Wood Kote reconnus ou directement du fabricant. Une liste de distributeurs est disponible auprès du fabricant et est affichée sur le site Web du fabricant.

PRIX

L'information sur les prix est disponible auprès des détaillants Wood Kote ou auprès du fabricant.

7. Garantie

Jel'd Poly Kote 275 est vendu sans garantie outre le fait que Wood Kote garantit que le produit a été fabriqué selon les spécifications fournies ici. À moins que Wood Kote ne garantisse, par écrit, des produits

précis dans le cadre d'un projet donné, la responsabilité de Wood Kote se limite aux coûts de remplacement du produit. Aux meilleurs des connaissances de Wood Kote, l'information présentée dans ce document est exacte ou elle a été obtenue par Wood Kote auprès de sources jugées exactes par Wood Kote. Wood Kote Products Inc n'assume aucune responsabilité légale relativement à l'utilisation de ou la confiance en cette information.

8. Entretien

ENTREPOSAGE

Entreposer dans le contenant original, bien fermé, à l'abri de la lumière et à une température de 32-110°F (0-43°C).

NETTOYAGE ET RÉPARATION

Nettoyer les surfaces traitées au Jel'd Poly Kote 275 avec un savon doux et de l'eau. Il est possible de réparer les surfaces en ponçant légèrement la surface existante et en appliquant des couches subséquentes selon la procédure décrite ci-dessus.

ÉLIMINATION

Se défaire du produit conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

9. Services techniques

De l'information additionnelle est disponible directement auprès du fabricant ou sur le site Web du fabricant.

10. Systèmes de classement

- Catalogue de produits Wood Kote
- Renseignements additionnels disponibles auprès du fabricant
- www.woodkote.com

Propriétés physiques - tableau 1

Mfr No	COULEUR	LUSTRE	BRILLANT @ 60°	% DE MATIÈRES SOLIDES	COV gm/L	POINT D'INFLAMMABILITÉ
3525	TRANSPARENT	MAT	20-13	40,5	<275	104°F (40°C)