

Hoja de Instrucciones Suplementarias

WOOD KOTE PRODUCTS INC

Fórmulas de colores de Wood Kote Dye Stain-A UV

Objetivo:

Las siguientes fórmulas fueron preparadas como guía para lograr los colores de Dye Stain-A UV disponibles de fábrica a partir de los 6 colores base.

Materiales Requeridos:

Colores base de Wood Kote Dye Stain-A UV: Negro azabache 447A, Rojo 465A, Amarillo 466A, Anaranjado 467A, Azul 468A y Marrón 469A.

Balanza digital o de pesas, o un recipiente de vidrio con medidas

Un recipiente para mezclar

Wood Kote AceThin (acetona)

Paños para limpiar

Proceso:

1. **IMPORTANTE:** las fórmulas provistas en el cuadro son porcentajes, peso = volumen. Deben hacerse los cálculos de las cantidades reales para obtener el rendimiento final según el proyecto específico.
2. Referirse a la tabla incluida abajo y elegir el color deseado.
3. Colocar cuidadosamente la cantidad ya calculada del color base de Dye Stain-A UV en el recipiente medidor, o en el recipiente para mezclar y luego colocar éste sobre la balanza.
4. Mezclar.
5. Si se desea obtener colores menos intensos, diluir la mezcla en una proporción de 1:1 con AceThin (acetona), o si las reglamentaciones locales sobre COV lo permiten, también se puede usar Wood Kote LaqThin T-99.
6. Limpiar las herramientas usadas para medir con AceThin o LaqThin T-99 y un paño suave.
7. **¡CUIDADO!** Dye Stain-A UV y AceThin son extremadamente inflamables. Extender y colgar cualquier paño que contenga estos productos antes de su desechado para que se seque.

Porcentaje de mezcla por volumen y peso:

Ver la tabla con las fórmulas en la página siguiente.

Dye Stain A UV	Mfr No	Negro azabache 447A	Rojo 465A	Amarillo 466A	Anaranjado 467A	Azul 468A	Marrón 469A
CAOBA MORENA CLARA	441A		9.98%		44.99%		45.00%
CAOBA MORENA MEDIA	442A		16.75%		41.87%		41.85%
CAOBA DE CÓRDOBA	443A		84.43%			15.15%	
CEREZA	444A		6.09%				94.26%
CANELA AMBAR	445A	5.02%	0.85%		87.85%		7.22%
CANELA DORADA	446A			31.11%	42.20%		26.85%
NEGRO AZABACHE	447A	100.00%					
CAOBA ROJA CLARA	448A		18.44%		64.20%		18.52%
CAOBA ROJA MEDIA	449A		35.03%		18.06%		49.44%
PACANA	450A	17.43%		22.96%			60.37%
NOGAL AMERICANO	452A	3.77%					96.85%
NOGAL MORENO MEDIO	453A				64.86%		35.93%
NUEZ MOSCADA MORENA	454A				38.59%		60.74%
MARRÓN VAN DYKE	455A	13.34%		13.45%	6.57%		66.48%
AZUL MAR	456A		9.48%			91.07%	
ARCE MORENO	457A			16.30%	6.57%		77.96%
ARCE AMARILLO	458A			54.62%	45.16%		0.74%
TRIGO MEDIO	459A			79.89%	15.60%		5.93%
VERDE OSCURO	460A	20.57%		11.68%		68.58%	
ROJO SANGRE	461A		36.21%				63.89%
ROJO BRILLANTE	462A		14.10%		85.83%		
AMARILLO LIMÓN	463A			73.08%	27.12%		
AMARILLO ANARANJADO CLARO	464A			54.48%	43.51%		2.22%
ROJO	465A		100.00%				
AMARILLO	466A			100.00%			
ANARANJADO	467A				100.00%		
AZUL	468A					100.00%	
MARRÓN	469A						100.00%

* Color base

Visite nuestra página de web en <http://www.woodkote.com>
para obtener información adicional sobre productos y métodos de aplicación.