

Programa de tiempos de secado recomendados

WOOD KOTE PRODUCTS INC

La tabla a continuación está hecha con la intención de ofrecer una guía de la cantidad de tiempo requerido (en horas) entre aplicaciones/capas de los productos. La cantidad de tiempo está calculada a 68-72°F (20-22°C) a nivel del mar y a humedad relativa ambiente del 40-50%. El tiempo de secado requerido aumentará con temperaturas más bajas y/o mayor elevación y/o humedad.

Primero, encontrar el producto aplicado en las hileras bajo el título PRODUCTO APLICADO. Luego continuar hacia la derecha por las hileras hasta intersectar la columna del producto a ser aplicado subsiguientemente bajo el título PRODUCTO SUBSIGUIENTE. Donde haya un tiempo de secado especificado en la celda de intersección, debe tomarse sólo como una indicación de que es posible aplicar el producto subsiguiente sobre el producto aplicado, pero no debe tomarse como una recomendación. Los productos que no se deben colocar sobre el producto ya aplicado están indicados con NR (No Recomendado). Los productos que nunca se deben colocar sobre el producto ya aplicado están indicados con NA (No Aplicar).

		PRODUCTO SUBSIGUIENTE																								
		Lite-N-Up	WoodPerfect	WoodBuddy	W-F-C	SprayLaq 680A Sealer	KatLaq 680A Vinyl Sealer	SprayLaq 680A Base Kote	Trans Kote-A	Jel'd Stain	Jel'd Stain 250 & 550	Jel'd Stain 550Premium	Liqwid Stain 250 & 550	Liqwid Stain 550 Premium	Dye Stain-A UV	Glaze Kote 250	SprayLaq 680A	SprayLaq 680A Color Kote	KatLaq 680A	BrushLaq 680	Jel'd Poly Kote 275	Ultra Poly Kote 450 & 275	Flagship UV 450 & 275	FloorEver 450 & 275	Clear and Clean	Clear and Clean II
PRODUCTO APLICADO	Lite-N-Up	1	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
	WoodPerfect	NA	1	NR	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	NR	12	12	12	12	12	12	12	12	NR	72	NR
	WoodBuddy	NA	NA	2	NA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	NR	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	W-F-C	NA	NA	NA	1	12	12	12	12	NA	NR	NR	12	12	NA	NR	12	12	12	12	12	12	12	12	72	72
	SprayLaq 680A Sealer	NA	0.5	NR	NA	0.5	NA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	NA	0.5	0.5	0.5	NA	0.5	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	KatLaq 680A Vinyl Sealer	NA	NA	NR	NA	NA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	NA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	NA	NA
	SprayLaq 680A Base Kote	NA	NA	NR	NA	NR	NA	0.5	0.5	NR	NR	NR	NR	NR	NA	NR	0.5	0.5	NR	0.5	NR	0.5	0.5	0.5	NA	NA
	Trans Kote-A	NA	NA	NR	NA	NR	NR	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	NA	0.5	NR	NR	NA	NR	NR	NR	NR	NR	NA	NA
	Jel'd Stain	NA	24	NR	NA	2	2	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NA	24	2	NR	2	2	24	4	4	NR	72	NR
	Jel'd Stain 250 & 550	NA	24	NR	NA	2	2	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NA	24	2	NR	2	2	24	4	4	NR	72	NR
	Jel'd Stain 550 Premium	NA	24	NR	NA	4	4	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NA	24	4	4	4	72	72	8	8	NR	72	NR
	Liqwid Stain 250 & 550	NA	24	NR	NA	4	4	NR	NR	NR	4	4	4	6	NA	24	4	NR	4	4	24	8	8	72	72	72
	Liqwid Stain 550 Premium	NA	24	NR	NA	6	6	NR	NR	NR	6	6	6	6	NA	24	6	NR	6	72	72	8	8	72	72	72
	Dye Stain-A UV	NA	0.5	NR	NA	0.5	0.5	NR	NR	1	1	1	1	1	0.5	1	0.5	NR	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	72	72
	Glaze Kote 250	NA	24	NR	NA	4	4	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NA	NR	4	NR	4	4	24	6	6	6	72	72
	SprayLaq 680A	NA	0.5	NR	NA	NR	NA	NR	0.5	1	1	1	1	1	NA	1	0.5	NR	NR	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	NR	NR
	SprayLaq 680A Color Kote	NA	NA	NR	NA	NA	NA	NR	NR	1	1	1	1	1	NA	1	0.5	0.5	0.5	NR	NR	NR	NR	NR	NA	NA
	KatLaq 680A	NA	NA	NR	NA	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	1	NA	1	NA	NA	0.5*	NA	1	1	1	1	NA	NA
	BrushLaq 680	NA	NA	NR	NA	NR	NA	NR	0.5	1	1	1	1	1	NA	1	0.5	NR	NR	0.5	1	1	1	1	NA	NA
	Jel'd Poly Kote 275	NA	NA	NR	NA	NA	NA	NA	NA	24	24	24	24	24	NA	24	NA	NA	NA	NA	2	2	2	2	NA	NA
Ultra Poly Kote 450 & 275	NA	NA	NR	NA	NA	NA	NA	NA	8	8	8	8	8	NA	8	NA	NA	NA	NA	8	8	8	8	NA	NA	
Flagship UV 450 & 275	NA	NA	NR	NA	NA	NA	NA	NA	8	8	8	8	8	NA	8	NA	NA	NA	NA	NR	NR	8	NR	NA	NA	
FloorEver 450 & 275	NA	NA	NR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NR	NR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	8	8	8	8	NA	NA	
Clear and Clean	NA	NA	NR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	NA	
Clear and Clean II	NA	NA	NR	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	

*Aplicar capas subsiguientes dentro de las 8 horas de aplicada la capa anterior o 7 días después, o se levantarán las capas anteriores. 22-Dec-07